

## Loctite Super Attak Perfect Pen

### Характеристики

Писалката със секундно лепило – гел LOCTITE® представява еднокомпонентно секундно лепило в удобна опаковка под формата на писалка-шприц за прецизно дозиране. Формулата предотвратява нежелани капки и може да се използва при вертикални и таванни повърхности. Предназначено е за домашна употреба и образува здрави връзки между най-различни често използвани материали като пластмаса\*, гума, метал, дърво, керамика, кожа, текстил, картон и хартия.

\*С изключение на полиетилен, полипропилен, тефлон.

**Скорост на залепване:** Първоначално залепване за 5 до 30 секунди, в зависимост от основата.

**Сила на залепване (ISO 4587):** от 10 до 20 N/mm<sup>2</sup> (якост на срязване) след 12 до 24 часа, в зависимост от основата. То е водоустойчиво по стандарт EN204-D3 и залепената керамика издържа на над 50 цикъла в миялна машина (в контролирани лабораторни условия).



### Инструкции за употреба

1. Всички повърхности за залепване трябва да бъдат чисти, сухи и добре пасващи.
2. Трябва да се избягва контакт на лепилото с кожата.
3. Капачката на дюзата се завива върху основата по посока на часовниковата стрелка, докато престане да се чува щракащ звук. Капачката се сваля.
4. Двете гумички на писалката се натискат леко и се нанася минимално количество секундно лепило – гел LOCTITE® върху една от повърхностите за залепване.
5. Частите се събират незабавно и се притискат с ръка поне 1 минута.
6. След това се оставя 10 минути или най-добре до следващия ден, без да се пипа, за да се залепи напълно.
7. Разливания трябва да се избягват и работните повърхности трябва да се предпазват. Втвърдените остатъци от секундното лепило могат да се отстранят с LOCTITE® Super Glue Remover.
8. Най-добър резултат се постига с подготовка за залепване при стайна температура (15–30°C) и минимум 30% относителна влажност.
9. Оптимален срок за употреба на продукта се постига с избърсване на излишното лепило от дюзата с кърпичка, затваряне на капачката и съхраняване на опаковката на хладно и сухо място.

### Технически данни

Състав	Етилцианоакрилат
Външен вид	Прозрачна течност
Плътност	1,1 g/cm <sup>3</sup> при 20°C
Вискозитет	Некапещ гел
Опаковка	Писалка-шприц 3 g
Безопасност	Вижте ИЛБ 1590823
Срок на годност	30 месеца преди отваряне

### Ограничения

- Да не се използва върху прашни, замърсени или мокри повърхности.
- Не е подходящо за залепване на полипропилен, полиетилен, тефлон, силиконов каучук, стъкло, остъкдени повърхности, много мека кожа или пенопласт.
- Никога не трябва да се използва за залепване на сглобки, които ще се потапят в много горещи течности.
- Оптимални експлоатационни характеристики на залепването се постигат в сухи условия.

## Съхранение

Да се съхранява на хладно, сухо място, недостъпно за деца.

## Здраве и безопасност

Преди използване на продукта трябва да се разгледа съответния информационен лист за безопасност на материалите, който се предоставя при поискване.

Предоставената в настоящия информационен лист с технически данни (ИЛТД) информация, включително препоръките за употребата и приложението на продукта, се основава на нашите познания и опит по отношение на продукта към датата на настоящия ИЛТД. Продуктът може да има най-различни приложения и да се използва при различни условия на употреба и работа във вашата среда, върху които ние нямаме контрол. Затова Henkel не носи отговорност за годността на нашия продукт за производствените процеси и условията, в които ги провеждате, както и за предназначението и резултатите. Силно препоръчваме да извършите самостоятелно предварителни изпитвания, за да проверите дали нашият продукт е подходящ за тях.

Всякаква отговорност по отношение на информацията в информационния лист с технически данни или други писмени или устни препоръки по отношение на съответния продукт се изключва, освен при изрична договореност и по отношение на смърт или наранявания, причинени от небрежност от наша страна.



**Хенкел България ЕООД**  
1766 София, Бизнес Парк София, Сграда 2, Етаж 4  
Тел.: 02/806 39 00,  
henkel.lepila@henkel.com